

Ficha técnica

STOCKTON - STOCKTON

Designación:

CHALECO MULTIBOLSILLOS MACH2 DE POLIÉSTER / ALGODÓN

Tallas:

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Colores:

Azul Marino / Azul Rey - Gris / Naranja - Negro - Verde



Descriptivo:

Chaleco multibolsillos MACH2 65% poliéster / 35% algodón. Cierre delantero por cremallera hasta el cuello. Sisas elásticas. Bajo de la prenda ajustado por cordón. 3 bolsillos de pecho sobrepuestos con fuelle y con solapa cerrado por presiones. 2 bolsillos bajos sobrepuestos con fuelle y con solapa cerrado por presión y 1 bolsillo bajo sobrepuesto cerrado por cremallera. 1 bolsillo interior por teléfono. 1 bolsillo interior para cartera. Modelo registrado.

Materiales:

Tejido exterior : 65% poliéster / 35% algodón - 235gr/m²

Acolchado : 100% polyester - 180 gr/m²

Forro : 100% polyester - 50 gr/m²

Puntos fuertes:

Sisas elásticas.
Multibolsillos.

Instrucciones de uso:

Ropa de protección que protege a los usuarios de los efectos mecánicos superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Previsto para un uso general.

Límites de uso:

No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente. Esta ropa no contiene sustancias conocidas como cancerígenas, ni tóxicas, ni susceptibles de provocar alergias a las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Temperatura de lavado 40°C máximo, tratamiento mecánico reducido, lavado a temperatura normal, centrifugado normal. No clorar. Planchar con una temperatura máxima en la base de la plancha de 150°C. No limpiar en seco, no desmanchar con solventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo.

Cualidades técnicas:

Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE y a las exigencias generales de la norma EN340:2003

Pruebas realizadas (Tejido exterior):

- Variaciones dimensionales (NF EN 25077:2007 - ISO 6330:2002): Después de 5 lavados en hogar a 60°C + secado al aire libre: CONFORME (+/-3%)
- Resistencia al desgarro según EN ISO 13934-1 : Urdimbre > 200 daN / Trama > 100 daN
- Fuerza de rotura perpendicular según EN ISO 13937-2 : Urdimbre > 30N / Trama > 30N
- Resistencia a la abrasión (método 2) según EN530 & EN ISO 12947-2 : > 50 000 ciclos